

ウォーターホース

■ 送水用として、鉱山、土木建築工事場、各工場内配管として広くご使用いただいています。

布巻式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維帆布/コード
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

布巻式ウォーターホース

在庫	内 径		外 径	布巻数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量	
	呼 称	mm							
-	12	1/2	12.7	21.5	3	0.5	145	20	7
-	15	5/8	15.9	24.5	3	0.5	180	20	9
★	19	3/4	19.0	28.5	3	0.4	230	20	11
★	25	1	25.4	35.5	3	0.3	300	20	15
★	32	1 1/4	31.8	44.0	3	0.3	385	20	21
★	38	1 1/2	38.1	51.0	3	0.3	460	20	26
★	45	1 3/4	44.5	58.0	3	0.3	540	20	32
★	50	2	50.8	65.0	3	0.2	600	20	37
-	57	2 1/4	57.1	72.5	3	0.2	685	20	46
★	65	2 1/2	63.5	80.5	3	0.2	780	20	56
★	75	3	76.2	93.0	3	0.2	900	20	68

※推奨使用温度：5～35℃（max.60℃(瞬間)）
※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
専用

コードプライウォーターホース

在庫	内 径			外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm						
-	19	3/4	19.0	(30.0)	2	2.0	230	20	11
-	25	1	25.4	(36.0)	2	2.0	300	20	13
-	32	1 1/4	31.8	(44.0)	2	2.0	385	20	18
-	38	1 1/2	38.1	(52.0)	2	2.0	460	20	24
-	50	2	50.8	(67.0)	2	1.0	600	20	37
-	65	2 1/2	63.5	(79.0)	2	1.0	780	20	42
-	75	3	76.2	(93.0)	2	1.0	900	20	54
-	100	4	101.6	(124.0)	4	1.0	1,200	20	96
-	125	5	127.0	(150.0)	4	1.0	1,500	10	62
-	150	6	152.4	(176.0)	4	1.0	1,800	10	75
-	200	8	203.2	(236.0)	6	1.0	2,400	10	141

※推奨使用温度：5～35℃（max.60℃(瞬間)）
※()内の寸法は目標値です。
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
専用



包線式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

ウォーターデリバリーサクションホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称		mm	C P	W	MPa	kPa	mm	kg/m
-	19	3/4	19.0	2	1	2.0	87	150	1.2
-	25	1	25.4	2	1	2.0	87	200	1.4
-	32	1 1/4	31.8	2	1	2.0	87	260	1.7
-	38	1 1/2	38.1	2	1	2.0	87	305	2.0
-	50	2	50.8	2	1	1.0	87	400	2.4
-	65	2 1/2	63.5	2	1	1.0	87	520	3.3
-	75	3	76.2	2	1	1.0	87	600	3.8
-	100	4	101.6	4	1	1.0	87	800	7.0
-	125	5	127.0	4	1	1.0	67	1,000	8.5
-	150	6	152.4	4	1	1.0	67	1,200	11.6
-	200	8	203.2	6	1	1.0	67	1,600	20.8

デリバリー
サクション
共用

※推奨使用温度： 5 ～ 35℃ (max.60℃(瞬間))
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
※標準の外形状はエンベデッド(平滑)タイプです。蛇腹タイプでの製作も可能です。
※飲料水など、食品用途には使用できません。